

Mangueira R15

NORMAS SAE J517 | 100 R15 | DIN EN 854 | ISO 4079 R15



												
Medidas		Diâmetro Interno		Diã. Externo Max.	Diâmetro de Reforço	Pressão Máxima de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio Mín. de Curv.		
Código	Traço	Pol.	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm		
1007448	-12	3/4	19	31	20,3	420	6.100	1.680	24.350	265		
103551	-16	1	25,4	38,7	24	420	6.100	1.680	24.350	330		
1019854	-20	1.1/4	31,8	49	32,9	420	6.100	1.680	24.350	445		
1019855	-24	1.1/2	38,1	56,5	38,9	420	6.100	1.680	24.350	530		
1019871	-32	2	50,8	72,7	-	420	5.075	2.800	40.600	264		

Composição:

Tubo: Borracha sintética NBR.

Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência até 1” e seis espirais de fios de aço de alta resistência a partir de 1.1/4”.

Cobertura: Borracha sintética NBR modificada.

Armazenamento:

As mangueiras hidráulicas devem ser armazenadas em local seco, protegido do sol e calor, longe de produtos químicos, seguindo o FIFO (First In, First Out), para garantir o uso das mais antigas primeiro e evitar envelhecimento.

Temperatura: -40°C a +120°C para óleo.

Aplicação: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, com alta resistência à pulsos de pressão. Específica para fluídos hidráulicos à base de petróleo.

Terminais recomendados: Interlock Transpower.